ALLESLIJM

KRISTALHELDERE LIJM VOOR ALLE TOEPASSINGEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

VELPON Alleslijm, de beproefde vloeibare kunstharslijm voor snelle en kristalheldere hechtingen. Geschikt voor universele toepassingen in huis, op kantoor, voor boetseren, op school, voor knutselen etc. Lijmt snel en duurzaam diverse materialen. Eenmaal aangebracht blijft de lijm tijdelijk verstelbaar en kreukt het papier niet.

TOEPASSINGSGEBIED

Universeel - lijmt hout, materialen op houtbasis, kunststoffen (ABS, hard en zacht PVC, Plexiglas®, polystyreen, Resopal®), metaal, glas, porselein, keramiek, leer, rubber, vilt, kurk, stoffen, karton, papier, vele kunststof en nog veel meer.
Niet geschikt voor piepschuim®, polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

EIGENSCHAPPEN

· Vloeistof
· Kristalhelder
· Snel drogen
· Tijdelijk verstelbaar
· Kreukt papier niet

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C.
Eisen oppervlakken: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Bij het verlijmen van kunststof of metaal kunnen betere resultaten worden behaald als de te verlijmen delen eerst iets worden opgeruwd.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:
Lijm op beide zijden dun aanbrengen en direct -of tenminste binnen 1 minuut- stevig tegen elkaar drukken. Ca. 24 uur laten drogen. Bij dunne, poreuze materialen (zoals papier) is eenzijdige verlijming voldoende.
Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen. Opgedroogde lijmresten en lijmvlekken in kleding kunnen verwijderd worden met behulp van gedenatureerde alcohol.
Aandachtspunten: Bevat vluchtige, licht ontvlambare oplosmiddelen. Passende voorzorgsmaatregelen moeten daarom worden genomen tijdens opslag of bij het werken met de lijm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Polyvinylacetaat
Kleur:	Crystal Clear
Consistentie:	Vloeibaar
Dichtheid ca.:	0,98 g/cm^3
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	60-120 seconden
Vullend vermogen:	Goed
Eindsterkte:	7 N/mm^2
Eindsterkte na:	24 uur
Vlampunt:	K1 (<21°C)
Minimale toepassingstemperatuur:	10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	70 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Oplosmiddel:	Mengsel van esters en alkoholen
Viscositeit:	gemiddeld visceus
Viscositeit ca.:	4400 mPa·s
Waterbestendigheid:	Goed
Wateroplosbaar:	Nee

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

The dried adhesive is inert, completely neutral and physiologically indifferent.

VERPAKKINGSGROOTTES

tube: 7ml, 20ml, 35ml, 45ml, 60ml, 125ml

OPSLAGCONDITIES

Op een droge, koele en vorstvrije plaats bewaren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.